TAFIBRA
criamos o seu ambiente

LAMINITE

TIPO - *TIPO* - TYPE: **HGS**

(EN 438-3) / *(EN 438-3)* / (EN 438-3)

DEFINIÇÃO - *DEFINICIÓN* - DEFINITION

Termolaminado decorativo para utilização geral em superfícies horizontais.

Termolaminado decorativo para utilización general en superfícies horizontales.

High pressure laminate for general use in horizontal surfaces.

APLICAÇÕES - *APLICACIONES* - USES

Mobiliário, principalmente superfícies de trabalho, decoração de interiores.

Mobiliario, principalmente superficies de trabajo, decoración de interiores.

Furniture, namely worktops, interior decoration.

DIMENSÕES E ESPESSURAS STANDARD - *MEDIDAS Y ESPESORES STANDARD* - STANDARD SIZES & THICKNESSES

Consultar catálogo "Oferta de Serviço".

Consultar catálogo "Oferta de Servicio" .

Check the "Service Proposal" brochure.

COLECÇÃO DE CORES, PADRÕES E ACABAMENTOS - *COLECCIÓN DE COLORES, DISEÑOS Y ACABADOS* - COLOURS, PATTERNS AND TEXTURES COLLECTION

Colecção TAFIBRA 2005.

Colección TAFIBRA 2005.

TAFIBRA 2005 Collection.

TOLERÂNCIAS-*TOLERANCIAS*-TOLERANCES

	ESPESSURAS-*ESPESOR*-THICKNESS (mm)			
	0,6	0,8	1,0	1,2
Comprimento e largura/*Largo y ancho*/Length & width (mm)	-0/+10	-0/+10	-0/+10	-0/+10
Espessura/*Espesor*/Thickness (mm)	±0,10	±0,10	±0,10	±0,15
Esquadria/*Escuadría*/Squareness(mm/m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Rectilinidade bordos / *Rectitud bordes*/ Edge straightness (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Curvatura / *Curvatura* / Flatness (mm/m)	60	60	60	60

CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE-*CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE*-SURFACE CHARACTERISTICS (EN 438-2:2004)

Resistência à abrasão / *Resistencia a la abrasión* / Wear resistance	
Ponto inicial/ *Punto inicial* / Initial point:	>150 taber
Média / *Media* / Average	>350 taber
Resistência ao calor seco / *Resistencia al calor seco* / Resistance to dry heat	
Acabamento brilho/ *Acabado brillante* / Gloss finish	≥3
Outros acabamentos / *Otros acabados* / Other finishes	≥4
Resistência ao calor húmido / Resistencia al calor húmedo / Resistance to wet heat	
Acabamento brilho/ *Acabado brillante* / Gloss finish	≥3
Outros acabamentos / *Otros acabados* / Other finishes	≥4
Resistência ao risco / *Resistencia al rayado* / Resistance to scratching	≥3
Resistência à fissuração / *Resistencia a la fisuración* / Resistance to cracking	≥4
Resistência às manchas)/ *Resistencia al manchado* / Resistance to staining	
Grupos 1&2	≥5
Grupo 3	≥4
Resistência ao vapor de água/*Resistencia al vapor de agua* /Resistance to steam	
Acabamento brilho/ *Acabado brillante* / Gloss finish	≥3
Outros acabamentos / *Otros acabados* / other finishes	≥4
Resistência a imersão em água fervente / *Resistencia a la immersión en agua hirviendo* / Resistance to immersion in boiling water	
Acabamento brilho/ *Acabado brillante* / Gloss finish	≥3
Outros acabamentos / *Otros acabados* / Other finishes	≥4
Resistência ao cigarro / *Resistencia al cigarrillo* / Resistance to cigarrette burn	≥3
Resistência à luz / *Resistencia a la luz* / Light fastness	4 a 5

PROPRIEDADES FISICO-MECÂNICAS - *PROPIEDADES FISICO-MECÁNICAS* - PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

	VALOR-VALUE	REF.
Resistência ao impacto /*Resistencia al impacto* / Impact resistance		
Esfera pequeno diâmetro / *Esfera pequeño diametro* / Small diametre ball		
Força / *Fuerza* / Force (N)	≥ 20	EN 438-2:2004
Esfera grande diâmetro / *Esfera gran diametro* / Large diametre ball		
Altura queda / *Altura de caída* / Drop height (mm)	≥ 800	EN 438-2:2004
Diâmetro marca / *Diametro marca* / Indent diameter (mm)	≤ 10	EN 438-2:2004
Estabilidade dimensional a temperatura elevada / *Estabilidad dimensional a temperatura elevada* /Dimensional stability at high temperature		
Longitudinal (%)	≤ 0,55	EN 438-2:2004
Transversal (%)	≤ 1,05	EN 438-2:2004
Densidade / *Densidad* / Density (g/cm³)	≥ 1,35	ISO 1183:1987

RESISTÊNCIA AO FOGO-*RESISTENCIA AL FUEGO*-FIRE RESISTANCE

	CLASSIFICAÇÃO / *CLASSIFICACIÓN* / CLASSIFICATION	REF.
Construção / *Construcción* / Building	D-s2, d0	EN 13501-1
Outras aplicações / *Otras aplicaciones* / Other applications		
Propagação chama / *Propagación llama* / Flame spread	Class 2	BS 476-7
Epiradiateur	M3	NF P 92 - 501

Informação sobre outras características fornecida sob consulta / *Información sobre otras características suministrada bajo consulta* / Information about other characteristics supplied upon request.
Este documento pode ser alterado sem prévio aviso / *Este documento puede ser alterado sin previo aviso* / This document can be changed without prior notice.

Produto com marcação CE segundo a Norma Europeia EN 13986

Producto con marcado CE de acuerdo con la Norma Europea EN 13986


CE marked product according to European Standard EN13986

Fabricado numa linha de produção certificada ISO 9001

Fabricado en una línea de producción certificada ISO 9001

Produced in an ISO 9001 registered plant

TAFIBRA
creamos tu entorno



SONAE INDÚSTRIA

PORTUGAL
Lugar do Espido - Via Norte / 4470-909 Maia
Tel.+351 229 360 100 / **Fax.**+351 229 360 150
e-mail: sonae.tafibra@sonaeindustria.com
www.tafibra.com / www.sonaeindustria.com

ESPAÑA
Oficinas Centrales
Ronda de Poniente, 6-B / Centro Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.+34 918 070 700 / **Fax.**+34 918 070 705/706
e-mail: comercial@tafibra.es
www.tafibra.com / www.sonaeindustria.com

Delegación Cataluña
Tel.+34 977 524 583 / Fax.+34 977 524 552

Delegación Centro
Tel.+34 918 070 707 / Fax.+34 918 070 704

Delegación Galicia
Tel.+34 986 758 304 / Fax.+34 986 758 308

Delegación Levante
Tel.+34 961 217 280 / Fax.+34 961 212 559

Delegación Noroeste
Tel.+34 983 420 606 / Fax.+34 983 420 623

Delegación Norte
Tel.+34 945 384 344 / Fax.+34 945 384 374

Delegación Sur
Tel.+34 953 648 020 / Fax.+34 953 648 021

Representación en Canarias
Tel.+34 928 264 143 / Fax.+34 928 222 003

Export Department
Lugar do Espido - Via Norte - Apartado 1207
4470-909 Maia - Portugal
Tel.+351 229 360 172 / Fax.+351 229 360 170
e-mail: export@sonaeindustria.com