

LORPUR 3197

Nº Edição: 1

Nº Revisão: 0

Data: Maio/08

Ficha Técnica

Aplicações:

Adesivo monocomponente de poliuretano curado pela humidade. Isento de solventes, água, álcool e amina. Apresenta boas propriedades de enchimento e boa resistência à água, temperatura e ao envelhecimento.

Apropriada para a colagem de todo o tipo de revestimentos de madeira: parquet, lamparquet, reguado de madeira e madeira pré-acabada a cimento.

Características Técnicas:

Tipo de produto:	Cola monocomponente curada pela humidade
Base:	Adesivo à base de Poliuretano
Rendimento:	700/900 g/m ² em superfícies lisas e 900/1300 g/m ² em superfícies rugosas
Tempo de endurecimento:	Ca. 24 horas, dependendo da humidade e temperatura ambiente
Tempo de cura:	36-48 horas
Temperatura de aplicação:	5°C a 35 °C
Resistência à temperatura:	-40 °C a 80 °C
Período de armazenamento:	12 meses, na embalagem de origem, em local seco e fresco (5° - 25°C)

Modo de Emprego:

No momento da aplicação o suporte deve encontrar-se compacto, estabilizado, seco e limpo (isento de gorduras e restos de adesivos).

Aplicar a cola de forma uniforme usando uma espátula denteada e colocar o revestimento.

A aplicação do revestimento deve ser efectuada no prazo máximo de 1 hora após aplicação da cola.

O revestimento deve ser colocado segundo as instruções do fabricante. Para realizar qualquer trabalho posterior sobre a madeira, esperar no mínimo 24 horas.

Recomendações e observações:

O produto não deve ser diluído.

As características do pavimento sobre o qual o revestimento vai ser colocado são relevantes para a qualidade da colagem. Este deverá ser resistente à tração e compressão, estar nivelado, limpo, sem fendas, tratamentos superficiais ou contaminação que possam degradar a resistência da cola.

O pavimento deverá estar estabilizado e seco. Para revestimentos de madeira, a humidade residual do pavimento não deverá ser superior a 3%.

A madeira a ser aplicada deverá estar estabilizada e com um teor de humidade de 10-12%.

Considerando as diferentes condições de aplicação e diversidade dos materiais, recomendamos que se procedam sempre a ensaios prévios, de forma a confirmar a aplicabilidade de cada produto antes de se iniciar a colagem.

Remover imediatamente os resíduos de cola do parquet antes de endurecer.

Limpar as ferramentas e resíduos de cola em húmido, com solvente adequado (NMP, álcool, acetona, etc.).

Usar luvas de protecção. Informar e proteger as outras pessoas durante a sua utilização.

Assegurar uma ventilação adequada durante a sua utilização.

As condições desta ficha técnica são fornecidas apenas como orientação geral. Garantimos que os nossos produtos são fornecidos sempre com as mesmas características, mas não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados finais da colagem, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, aconselhamos efectuar ensaios prévios.

Para outras informações, recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto.

